

FOGLIO TECNICO INFORMATIVO

SUPPORTO

Support Type
Type de support

Film in Polipropilene Biorientato
BOPP Film
Film en BOPP

SPESSORE FILM

Film thickness
Épaisseur du film

28 my (± 5%)

SPESSORE TOTALE

Total thickness
Épaisseur total

49 my (± 5%)

TIPO DI ADESIVO

Adhesive type
Type d'adhésif

Acrilico base acqua
Water based acrylic
Acrylique à bas d'eau

ADESIVITÀ SU ACCIAIO

Adhesion to steel
Adhésion sur acier

5,8 N/25 mm (± 1)

5,8 N/25 mm (± 1)

5,8 N/25 mm (± 1)

ROLLING BALL TACK

0 ÷ 3 cm

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

Elongation at break
Allongement à la rupture

160% (± 10%)

CARICO DI ROTTURA

Tensile strength
Charge à la rupture

150 N/mm² (± 10%)

COLORI DISPONIBILI

Standard colours
Couleurs disponibles

Avana - Bianco - Trasparente ghiaccio
Havana - White - Crystal transparent
Havane - Blanc - Transparent

PRINCIPALI APPLICAZIONI

Main Applications

Principales Utilisations

Indicato per tutte le operazioni di imballaggio in cartone , svolgimento silenzioso

No-noise carton sealing self adhesive tape

Ruban adhésif pour l'emballage . Non-bruillant

MISURE E IMBALLI STANDARD

Standard sizes and packaging – Mesures et emballages standard

Larghezza (mm) Width - Largeur (mm)	Lunghezza (mt) Length - Longueur (mt)	Rotoli per scatola Rolls x box - Rlx x Boîte	Scatole per pallet Box x pallet - Boîtes x palette
38	66 - 132 (± 1,5%)	48	72 - 54
48	66 - 132 (± 1,5%)	36	72 - 54
50	66 - 132 (± 1,5%)	36	72 - 54
75	66 - 132 (± 1,5%)	24	72 - 54

IMPORTANTE : Tutti i dati contenuti nella presente nota tecnica sono basati su prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze ; tuttavia non hanno valore di garanzia e non sono legalmente vincolanti .

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER : All statements and technical information herein are based on tests we believe to be reliable , but the accuracy of completeness thereof is not guaranteed . Thereof those information do not imply any warranty from the supplier .

NOTE IMPORTANTE : Les renseignements techniques ci-dessus mentionnés sont fondé sur des tests que nous croyons surs , mais leur exactitude ou le retendue n'est pas garantie . Toute informations ne constitue pas garantie de la part du fournisseur .

PPL ACR. N.N./ST

Rev. 003
15/09/17